

LHCS 44 50 10 15 : 2020

실 코트

2020년 12월 9일 제정

<http://www.kosc.re.kr>



LH 전문시방서 제정 또는 개정에 따른 경과 조치

「LH 전문시방서(LHCS ; LH Construction Specification)」는 국가건설기준(KCS ; Korea Construction Specification)을 기본으로 작성한 종합적인 시방기준으로서, 단위공사 설계 시 해당 공사의 특성과 여건 등에 맞게 공사시방서를 작성하는데 활용하기 위한 전문시방서이므로 관계법상 구속력과 계약도서로서의 효력이 없습니다.

이 시방기준 발간 시점에 이미 시행 중에 있는 설계용역이나 건설공사는 발주기관의 장이 필요하다고 인정하는 경우 종전에 적용하고 있는 기준을 그대로 사용할 수 있으며, 이 시방 기준으로 공사시방서 작성 시 반드시 최신 시방기준 등을 확인 후 작성하시기 바랍니다.

전문시방서 제·개정 연혁

- 이 시방기준은 건설기준 코드체계 전환에 따라 기존 LH 전문시방서와 국가건설기준(표준시방서) 간 중복·상충을 비교 검토하여 코드로 통합 정비하였다.
- 이 기준은 기존의 LH 전문시방서를 중심으로 KCS 내용 및 체계에 맞게 통합 정비하여 제정한 것으로 제·개정 연혁은 다음과 같다.

전문시방서	주요내용	제정 또는 개정 (년.월)
LH 전문시방서	• LH 전문시방서 제정	제정 (2012.6)
LHCS 44 50 10 15 : 2020	• 국가건설기준 코드체계화에 따른 통합 정비 제정	제정 (2020.12)

제 정 : 2020년 12월 9일

개 정 :

심 의 : 중앙건설기술심의위원회

자문검토 : 국가건설기준센터 건설기준위원회

소관부서 : 국토교통부 토지정책과

관련단체 : 한국토지주택공사

작성기관 : 한국토지주택공사

목 차

1. 일반사항	1
1.1 적용 범위	1
1.2 참고 기준	1
1.3 용어의 정의	1
1.4 제출물	1
1.5 운반, 보관, 취급	1
1.6 환경조건	2
2. 자재	2
2.1 재료	2
2.2 장비	2
2.3 자재품질관리	2
3. 시공	3
3.1 작업준비	3
3.2 역청재 살포	3
3.3 양생	3
3.4 유지관리	3

1. 일반사항

1.1 적용 범위

(1) 이 기준은 한국토지주택공사(이하 LH라 한다)에서 발주하는 공사로서, 포장표면에 살포한 역청재료 위에 모래나 부순돌을 살포하여 이를 포장노면에 부착시키는 실 코트에 적용한다.

1.2 참고 기준

1.2.1 관련 법규

내용 없음

1.2.2 관련 기준

(1) 관련 기준은 KCS 44 50 10(1.3.3(1))을 따르며, 추가사항은 다음과 같다.

- LHCS 44 50 10 05 프라임 코트
- LHCS 44 50 10 10 택 코트
- KS M 2201 스트레이트 아스팔트

1.3 용어의 정의

내용 없음

1.4 제출물

1.4.1 제출물 일반사항

(1) 다음 사항은 LHCS 10 10 10 05를 따라 제출한다.

1.4.1.1 자재 제품자료

- (1) 역청재료 제조사의 제품자료 및 사용설명서
- (2) 품질시험성과표 및 한국산업규격 표시허가증 사본
- (3) 자재승인 또는 신고제품은 LHCS 10 10 05 20(부록 7)을 따른다.

1.4.1.2 시공계획서

(1) LHCS 10 10 05 01 (1.19)에 명시된 내용에 포함하여 작성 제출한다.

- ① 품질관리계획 : 역청재료 살포장비, 살포속도, 역청재 사용량 및 살포온도 등
- ② 보호 및 양생계획 : 측구 및 기타 노출시설물에 대한 오염방지계획, 살포 후 양생을 위한 보양계획.

1.4.1.3 시험성적서

(1) 역청재료의 품질시험 성적서

1.5 운반, 보관, 취급

(1) LHCS 44 50 10 05(1.5)를 따른다.

1.6 환경조건

- (1) KCS 44 50 10(3.3.2)를 따르며, 아래의 항목을 추가하여 적용한다.
- (2) 일몰 후 역청재를 살포 시에는 사전 공사감독자(건설사업관리자)의 승인을 받아야 한다.

2. 자재

2.1 재료

2.1.1 역청재료

- (1) KCS 44 50 10(2.3.1)을 따른다.

2.1.2 골재

- (1) KCS 44 50 10(2.3.2)를 따른다.

2.2 장비

- (1) LHCS 44 50 10 05(2.2)를 따른다.

2.3 자재품질관리

- (1) 유화 아스팔트의 품질시험은 표 2.3-1을 따른다.

표 2.3-1 실 코트 현장 품질시험

종별	시험종목	시험방법	시험빈도	비고	
유화 아스팔트	앵글러도(점도)	KS M 2203	· 제조회사별 · 제품규격마다 · 반입시마다 ※ 종류, 용도별 구분적용	· KS인증업체에서 공인기관에 의뢰한 시험성적서 징구확인으로 같음.	
	체잔류분 질량				
	부착도				
	골재 피막도				
	조립도 골재 혼합성				
	밀입도 골재 혼합성				
	흙덩어리 골재 혼합성 질량				
	시멘트 혼합성 질량				
	입자의 전하				
	증발잔류분 질량				
	증발 잔류물				침입도
					신도
					톨루엔 가용분 질량
	저장안정도				
동결안정도					

3. 시공

3.1 작업준비

- (1) KCS 44 50 10(3.3.1)을 따르며, 아래의 항목을 추가하여 적용한다.
- (2) 하층면에 수분이 남아 있으면 실 코트의 접착을 방해하고 상부층의 아스팔트 혼합물에도 나쁜 영향을 주므로 충분히 건조시킨 후에 시공하여야 한다.

3.2 역청재 살포

3.2.1 역청재 사용량 및 살포온도

- (1) KCS 44 50 10(3.3.3)을 따른다.

3.2.2 역청재 및 골재의 살포

- (1) KCS 44 50 10(3.3.4)를 따르며, 아래의 항목을 추가하여 적용한다.

3.3 양생

- (1) 역청재 살포가 완료되면 실 코트 표면이 손상되지 않도록 차량 및 사람의 통행을 금지시키고 수분이 건조할 때까지 양생한다.
- (2) 양생에 필요한 시간은 계절과 날씨에 따라 다르지만 보통 1~2 시간을 기준으로 한다.

3.4 유지관리

- (1) 완성된 실 코트면은 이물질이 부착되지 않도록 차량이나 강우, 기타 작업 등으로부터 보호되어야 하며, 손상된 부분은 수급인 부담으로 즉시 보수하여야 한다.
- (2) 양생이 끝난 후에는 조속히 상부층을 시공하여야 한다.

집필위원

성명	소속	성명	소속
서영호	한국토지주택공사	박준호	(주)경호엔지니어링종합건축사사무소
서기정	한국토지주택공사	서병제	(주)경호엔지니어링종합건축사사무소

자문위원

성명	소속	성명	소속
권영진	한국토지주택공사	이선욱	한국토지주택공사
김영민	한국토지주택공사	임종수	한국토지주택공사
남종혁	한국토지주택공사	전학식	한국토지주택공사
박찬교	한국토지주택공사	정우식	한국토지주택공사
방성윤	한국토지주택공사	최인석	한국토지주택공사
이기필	한국토지주택공사		

국가건설기준센터 및 건설기준위원회

성명	소속	성명	소속
이영호	한국건설기술연구원	이광호	인성산업
구재동	한국건설기술연구원	김영민	(주)서영엔지니어링
김기현	한국건설기술연구원	노성열	동부엔지니어링(주)
김나은	한국건설기술연구원	박규호	(주)동일기술공사
김태송	한국건설기술연구원	엄병식	한국건설기술연구원
김희석	한국건설기술연구원	유호식	한국도로공사
류상훈	한국건설기술연구원	윤재용	한국도로협회
소병진	한국건설기술연구원	이태옥	(주)평화엔지니어링
원훈일	한국건설기술연구원	임광수	서울화인
이승환	한국건설기술연구원		
이용수	한국건설기술연구원		
이용준	한국건설기술연구원		
주영경	한국건설기술연구원		
최봉혁	한국건설기술연구원		
허원호	한국건설기술연구원		

중앙건설기술심의위원회

성 명	소 속	성 명	소 속
김영근	(주)건화	신중호	한국지질자원연구원
김준기	서울시립대학교	최동식	(주)삼안
김희룡	(주)천마기술단	최준성	인덕대학교
남정희	한국건설기술연구원		

소관부처

성 명	소 속	성 명	소 속
정우진	국토교통부 토지정책과	문영훈	국토교통부 토지정책과

(분야별 가나다순)

LHCS 44 50 10 15 : 2020 실 코트

2020년 12월 9일 발행

소관부서 국토교통부 토지정책과

관련단체 한국토지주택공사
(52852) 경상남도 진주시 충의로 19(충무공동)
☎ 1600-1004(대표)
<https://www.lh.or.kr/>

작성기관 한국토지주택공사
(52852) 경상남도 진주시 충의로 19(충무공동)
☎ 1600-1004(대표)
<https://www.lh.or.kr/>

국가건설기준센터
(10223) 경기도 고양시 일산서구 고양대로 283(대화동)
☎ 031-910-0444
<http://www.kcsc.re.kr>